

Nome Commerciale Prodotto **ALTAIR EXTRA**

Classificazione Idropittura SUPERLAVABILE acrilica per esterno, SUPERCOPRENTE, ottimo punto di bianco.PERFETTA PENNELLABILITA',traspirabilità, idrorepellenza..

Tipo di impiego Per la decorazione di superfici interne. Può essere applicato su intonaco civile, conglomerati assorbenti in genere, IDEALE PER GESSO E CARTONGESSO, vecchie pitture stagionate e pulite. MASSIMA DILATAZIONE E DISTENSIONE. Aspetto finale liscio, uniforme, vellutato.Non sfoglia e non lascia odori.

Colore Tinte forti

Composizione chimica Copolimero acrilico modificato in emulsione acquosa.

Peso Specifico 1.470+/-0.050 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura 15000+/-2500 cps

Sistema di applicazione spruzzo-pennello-rullo

Diluizione Con acqua di rete al 20-30% in volume.

Resa Media mq/ lt. per mano 15-16 mq/l

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min.di applicazione** +5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
30 minuti	1	4-5

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/c-BA **Prodotto** Pitture per pareti esterne di supporto minerale **Limiti UE 2010 gr/lt.** 40

C.O.V. sul tal quale gr/lt. % **Diluizione per applicazione** 30 **C.OV. pronto uso gr/lt. max** 20

Brillantezza satinato gloss

Preparazione del Supporto SUPPORTO NUOVO: ben asciutto, spazzolato ed isolato con una mano di isolante acrilico(035.0000).

SUPPORTO VECCHIO: Spazzolare bene per eliminare polvere, sporco ed eventuali pitture preesistenti o non aderenti procedendo con stucco per ripristinare eventuali mancanze superficiali.Procedere con isolante acrilico(035.0000) e con 2 mani di ALTAIR EXTRA.

Cicli Applicativi Da usare anche su: intonaco rustico, polistirolo, manufatti in legno stagionati, compensato. Sovraverniciabile con qualsiasi tipologia di idropittura.

Note: Disponibile in confezioni da 14L litografati. Per l'eventuale fattibilità di tinte a richiesta contattare il nostro ufficio tecnico. RESISTENZA AL LAVAGGIO (UNI 10560):>20000 cicli

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di +5/+25°C. TEME IL GELO.

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.