

Nome Commerciale Prodotto **COLOSSEUM OPACO BIANCO**

Classificazione Idropittura lavabile acrilica per interno,risanante,SUPERCOPRENTE, ottimo punto di bianco.PERFETTA PENNELLABILITA',traspirabilità, idrorepellenza.TIPO MANOUNICA.

Tipo di impiego Per la decorazione di superfici interne. Può essere applicato su intonaco civile, conglomerati assorbenti in genere, IDEALE PER GESSO E CARTONGESSO, vecchie pitture stagionate e pulite. MASSIMA DILATAZIONE E DISTENSIONE. Aspetto finale liscio, uniforme, vellutato.Non sfoglia e non lascia odori.

Colore Bianco.

Composizione chimica Copolimero vinilico in emulsione acquosa.

Peso Specifico 1.470+/-0.050 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura 12000+/-2500 cps

Sistema di applicazione spruzzo-pennello-rullo

Diluizione 10-25% in volume.

Resa Media mq/ lt. per mano 14-15 mq/l

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min.di applicazione** +5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
30 minuti	1	4-5

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/a-BA **Prodotto** Pitture opache per pareti e soffitti interni **Limiti UE 2010 gr/lt.** 30

C.O.V. sul tal quale gr/lt. % **Diluizione per applicazione** 15 **C.OV. pronto uso gr/lt. max** 20

Brillantezza satinato gloss

Preparazione del Supporto SUPPORTO NUOVO: ben asciutto, spazzolato ed isolato con una mano di isolante acrilico(035.0000).

SUPPORTO VECCHIO: Spazzolare bene per eliminare polvere, sporco ed eventuali pitture preesistenti o non aderenti procedendo con stucco per ripristinare eventuali mancanze superficiali.Procedere con isolante acrilico(035.0000) e con 2 mani di COLOS.OPACO.

Cicli Applicativi Adatto ad ogni ambiente di casa(camere,sale,cucine,bagni).LAVABILE E RISANANTE. IDEALE PER GESSO E CARTONGESSO.

Note: RESISTENZA AL LAVAGGIO (UNI 10560):> 20000 cicli.
Disponibile in confezioni da 14L. Per l'eventuale fattibilità di tinte a richiesta contattare il nostro ufficio tecnico.

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di +5/+25°C. **TEME IL GELO.**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.