

Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL LAVORO 4
46019 VIADANA (MN) - ITALY
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

Scheda Tecnica

Linea Idropitture

Codice Serie 032.1000

Nome Commerciale Prodotto ICEMA 257 BIANCO

Classificazione Prodotto incapsulante per cemento amianto.

Tipo di impiego Per la protezione di superfici in amianto laddove non sia prevista una sostituzione o rimozione.

Colore Bianco.

Composizione chimica Copolimero acrilico modificato in emulsione acquosa.

Peso Specifico 1.300+/-0.050 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura 12.000+/-2000 cps

Sistema di applicazione spruzzo-pennello-rullo

Diluizione Da 0-10% in volume.

Resa Media mq/ lt. per mano 8-10 mq/lt

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min.di applicazione** +5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
30 minuti	1	5-6

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/c-BA **Prodotto** Pitture per pareti esterne di supporto minerale **Limiti UE 2010 gr/lt.** 40

C.O.V. sul tal quale gr/lt. 25 **% Diluizione per applicazione** 25 **C.OV. pronto uso gr/lt. max** 20

Brillantezza opaco gloss

Preparazione del Supporto PULIRE ACCURATAMENTE LE LASTRE. Adoperarsi per utilizzare la massima cautela in questa fase per non disperdere nell'ambiente particelle di amianto. Applicare quindi una mano di ICEMA assicurandosi che il consumo sia di almeno 250 ml/mq per avere la protezione richiesta dal prodotto

Cicli Applicativi

Note: Disponibile in confezioni da 14L litografate. Per l'eventuale fattibilità di tinte a richiesta contattare il nostro ufficio tecnico. CERTIFICATO CONFORME ALL'INCAPSULAMENTO DEL CEMENTO-AMIANTO (UNI 10686)

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di +5/+25°C. TEME IL GELO.

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Data 05/09/2016

Aggiornamento FP