

**Nome Commerciale Prodotto** **MUROXAN RIEMPITIVO**

**Classificazione** Idropittura silossanica riempitiva,superlavabile per esterni.

**Tipo di impiego** Indicato per la protezione di superfici murali esterne vecchie e di nuova formazione,pulite non sfarinanti,compatte e regolari.Di effetto estetico piacevole,è caratterizzato da ottima idrorepellenza e ottima traspirabilità.Muroxan Riempitivo è leggermente rustico e ruvido.  
E' indicato per la decorazione di tutti gli intonaci a base cemento o calce e per gli intonaci deumidificanti,nonché per la ricopertura di vecchie pitture o rivestimenti.

**Colore** bianco/tinte cartella

**Composizione chimica** LEGANTE ACRILICO/SILOSSANICO in dispersione acquosa

**Peso Specifico** 1.500 + 0,050 Kg./Lt.

**Viscosità di Fornitura** 20000 cps

**Sistema di applicazione** pennello-rullo-spruzzo

**Diluizione** 20-25% in volume.

**Resa Media mq/ lt. per mano** 6-8 mq/l

**ph**

**Essiccazione** Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min.di applicazione** + 5 °C.

<b>Fuori Tatto</b> <b>ore</b>	<b>In Profondità</b> <b>ore</b>	<b>Tempo di sovraverniciabilità</b> <b>ore</b>
2-3	48-72	6-24

**Residuo Secco in Peso** %

**Residuo Secco in Volume** %

**Tabella Dir.2004/42/CE** A/c - BA **Prodotto** Pitture per pareti esterne di supporto minerale **Limiti UE 2010 gr/lt.** 40

**C.O.V. sul tal quale gr/lt.** 30 **% Diluizione per applicazione** 20 **C.OV. pronto uso gr/lt. max** 25

**Brillantezza** opaco gloss

**Preparazione del Supporto** SUPPORTO NUOVO: Muroxan Riempitivo può essere applicato su intonaci nuovi e vecchi.Il supporto deve essere asciutto,pulito e stabilizzato da almeno 30 giorni.  
SUPPORTO VECCHIO:Assicurarsi che il supporto murario sia valido,sufficientemente coeso e asciutto.Per supporti vecchi trattati con pitture alla calce,pulire accuratamente e asportare la stessa quando è degradata.

**Cicli Applicativi** Applicare su supporti murali,pietre naturali e pietre artificiali(intonaci,stucchi ,calcestruzzi in cemento,laterizi cotti)stagionati da almeno 4 settimane ed asciutti.

**Note:** Applicare in tutti i casi il PRIMER IMPREGNANTE Silox Primer e dopo almeno 6 ore applicare MUROXAN Riempitivo.Non applicare il prodotto su fondi assolati o con condizioni di temperatura che possano scendere sotto i 5°C.Proteggere le superfici trattate per almeno 48-72 ore dalla pioggia.

**Stabilità a Magazzino** 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di + 5/ + 25°C **TEME IL GELO**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.