

Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL IAVORO 4
46019 VIADANA (MN) - ITALY
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

Scheda Tecnica

Linea Idropitture

Codice Serie 027.1000

Nome Commerciale Prodotto **MUROXAN BIANCO**

Classificazione Idropittura silossanica liscia superlavabile per esterni.

Tipo di impiego Indicato per la protezione di superfici murali esterne vecchie e di nuova formazione, pulite non sfarinanti, compatte e regolari. Di effetto estetico piacevole, è caratterizzato da ottima idrorepellenza e ottima traspirabilità. È indicato per la decorazione di tutti gli intonaci a base cemento o calce e per gli intonaci deumidificanti, nonché per la ricopertura di vecchie pitture o rivestimenti.

Colore bianco/tinte cartella

Composizione chimica LEGANTE ACRILICO/SILOSSANICO in dispersione acquosa

Peso Specifico 1.500 + 0,050 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura 15000-20000 cps

Sistema di applicazione pennello-ruolo-spruzzo

Diluizione 20-25% in volume.

Resa Media mq/lt. per mano 10-12 mq/l

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min. di applicazione** + 5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
2-3	24-36	12-24

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/c - BA **Prodotto** Pitture per pareti esterne di supporto minerale **Limiti UE 2010 gr/lt.** 40

C.O.V. sul tal quale gr/lt. 30 **% Diluizione per applicazione** 20 **C.O.V. pronto uso gr/lt. max** 25

Brillantezza satinato-opaco gloss

Preparazione del Supporto **SUPPORTO NUOVO:** Muroxan può essere applicato su intonaci nuovi e vecchi. Il supporto deve essere asciutto, pulito e stabilizzato da almeno 30 giorni.

SUPPORTO VECCHIO: Assicurarsi che il supporto murario sia valido, sufficientemente coeso e asciutto. Per supporti vecchi trattati con pitture alla calce, pulire accuratamente e asportare la stessa quando è degradata.

Cicli Applicativi Permeabilità al vapore: Sd = 0,600 m ; Assorbimento d'acqua : W = 0,077 kg/mq

Note: Applicare in tutti i casi il PRIMER IMPREGNANTE Silox Primer e dopo almeno 6 ore applicare MUROXAN. Non applicare il prodotto su fondi assoluti o con condizioni di temperatura che possano scendere sotto i 5°C. Proteggere le superfici trattate per almeno 48 ore dalla pioggia.

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di + 5/ + 25°C **TEME IL GELO**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Data 26/04/2018

Aggiornamento FP