

Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL LAVORO 4
46019 VIADANA (MN) - ITALY
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

Scheda Tecnica

Linea Idropitture

Codice Serie 076.1000

Nome Commerciale Prodotto **SILINT BIANCO**

Classificazione Idropittura lavabile 2 basi di silicato di potassio. Solo per interno.

Tipo di impiego Per la protezione e la decorazione di superfici interne. Può essere applicato su intonaco civile, fondi a base minerale, vecchie idropitture compatte e pulite. Discretamente permeabile al vapore acqueo. Buona copertura e punto di bianco.

Colore Bianco.

Composizione chimica Silicato di potassio stabilizzato e resina acrilica modificata

Peso Specifico 1.580+/-0.050 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura 7000+/-2000 cps

Sistema di applicazione pennello-ruolo

Diluizione 25-30% in volume.

Resa Media mq/ lt. per mano 8-10 mq/l

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min. di applicazione** +5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
2	5	8-10

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/a-BA **Prodotto** Pitture opache per pareti e soffitti interni **Limiti UE 2010 gr/lt.** 30

C.O.V. sul tal quale gr/lt. % **Diluizione per applicazione** 25 **C.OV. pronto uso gr/lt. max** 20

Brillantezza opaco gloss

Preparazione del Supporto SUPPORTO NUOVO: direttamente con 2 mani di SILINT. (Diluire al 20-30% la prima mano e al 10-15% la seconda mano)

SUPPORTO VECCHIO: se già presenti vecchie pitture, purchè compatte, applicare direttamente SILINT (2 mani). Se invece la superficie non è compatta o è molto assorbente rimuovere e applicare almeno una mano di primer SILIPRIMER(126.0000).

Cicli Applicativi Lavare gli attrezzi usati subito con acqua e proteggere le superfici vicine.

Note: Disponibile in confezioni da 14L. Per l'eventuale fattibilità di tinte a richiesta contattare il nostro ufficio tecnico.

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di +5/+25°C. **TEME IL GELO.**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Data 05/09/2016

Aggiornamento FP