

Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL IAVORO 4
46019 VIADANA (MN) - ITALY
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

Scheda Tecnica

Linea Idropitture

Codice Serie 026.1000

Nome Commerciale Prodotto **SILISABER BIANCO**

Classificazione Idropittura a base di silicato di potassio. Per ESTERNO. Ottima traspirabilità e idrorepellenza. Impermeabile all'acqua. Non sfarina né ingiallisce. Inattaccabile chimicamente e battericamente.

Tipo di impiego Pittura decorativa per esterni. Genera adesione e coesione con il supporto su cui viene applicata lasciando però respirare lo stesso (TRASPIRABILITÀ MASSIMA). Da usare su intonaci, cemento, intonaci vecchi già pitturati dopo l'asportazione degli strati pitturati. Non usare su gesso.

Colore Bianco.

Composizione chimica Silicato di potassio stabilizzato e resina acrilica modificata

Peso Specifico 1.400 +/- 0.050 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura 9000 +/- 2000 cps

Sistema di applicazione pennello-ruolo

Diluizione 10-25% in volume (meglio con SILIPRIMER).

Resa Media mq/ lt. per mano 10-11 mq/l

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min. di applicazione** +5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
2	8	12-16

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/a-BA **Prodotto** Pitture per pareti esterne di supporto minerale **Limiti UE 2010 gr/lt.** 30

C.O.V. sul tal quale gr/lt. 30 **% Diluizione per applicazione** 25 **C.O.V. pronto uso gr/lt. max** 20

Brillantezza opaco gloss

Preparazione del Supporto SUPPORTO NUOVO: Pulire e togliere eventuale polvere e oli presenti. Applicare 1 mano di SILIPRIMER(126.0000) E 2 mani di SILISABER..

SUPPORTO VECCHIO: se già presenti vecchie pitture purché compatte applicare 1 mano di Siliprimer. Se invece la superficie non è compatta o è molto assorbente applicare 2 o più mani di SILIPRIMER(126.0000) e finire con 2 mani di SILISABER.

Cicli Applicativi Lavare gli attrezzi usati subito con acqua e proteggere le superfici vicine.

Note: Disponibile in confezioni da 14L. Per l'eventuale fattibilità di tinte a richiesta contattare il nostro ufficio tecnico.

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di +5/+25°C. **TEME IL GELO.**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Data 05/09/2016

Aggiornamento FP