

Nome Commerciale Prodotto **TEXTURE BIANCO GRANA GROSSA**

Classificazione Rivestimento murale plastico per esterno continuo pigmentato a base di farine di quarzo, silici, superlavabile, idrorepellente. OTTIMA COPERTURA.

Tipo di impiego Per la protezione e la finitura esterna di case, palazzi, fabbricati civili o industriali, ove sia richiesta una buona protezione agli agenti atmosferici ed una certa facilità di applicazione. Resistente alla luce. Resiste all'attacco di muffe, funghi e batteri. OTTIMO EFFETTO RIEMPITIVO. Ideale per mascherare piccole cavillature.

Colore Bianco.

Composizione chimica copolimero acrilico in emulsione acquosa.

Peso Specifico 1.460 + 0,050 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura 15000 +/-2000 cps

Sistema di applicazione pennello-ruolo

Diluizione 20-25% in volume.

Resa Media mq/ Lt. per mano 6-7 mq/l

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min. di applicazione** + 5 °C.

Fuori Tatto	In Profondità	Tempo di sovraverniciabilità
ore	ore	ore
30'-1h	3	8

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/c - BA **Prodotto** Pitture per pareti esterne di supporto minerale **Limiti UE 2010 gr/lit.** 40

C.O.V. sul tal quale gr/lit. 35 **% Diluizione per applicazione** 20 **C.O.V. pronto uso gr/lit. max** 30

Brillantezza opaco gloss

Preparazione del Supporto SUPPORTO NUOVO: Applicare 2 mani di TEXTURE GRANA GROSSA: la prima diluita al 30-40% con acqua, la seconda diluita un 10-20% con acqua.

SUPPORTO VECCHIO: Pulire e asportare le parti in fase di distacco. Procedere con isolante acrilico all'acqua (035.0000) o con isolante alla pliolite a solvente (310.0002). Lasciare passare almeno 12-24h e procedere con l'applicazione di 2 mani di TEXTURE GG.

Cicli Applicativi Disponibile in tutte le tinte delle mazzette colori Saber.

Note: Disponibile in confezioni da 14L. Granulometria massima: 0.5mm.

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di + 5/ + 25°C **TEME IL GELO**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.