

Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL LAVORO 4
46019 VIADANA (MN) - ITALY
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

Scheda Tecnica

Linea Idropitture

Codice Serie 128.0000

Nome Commerciale Prodotto **VELOXAN**

Classificazione Pittura decorativa idrorepellente silossanica che permette di ottenere superfici con toni di colore in trasparenza, producendo l'effetto delle antiche lavorazioni

Tipo di impiego Particolarmente indicato per il restauro e la decorazione di edifici architettonici storici e moderni dove si vuole ottenere una finitura velata non uniforme che ricorda la morbida patina di un tempo.

Colore a richiesta, semicoprente

Composizione chimica acril-silossanico

Peso Specifico 1,000-1,100 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura 5000-7000 cps RVT

Sistema di applicazione pennello-spugna

Diluizione 50-100 % secondo l'effetto voluto

Resa Media mq/lt. per mano 15-20 mq/lt.

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min. di applicazione** 5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
1-2	24	4-6

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/i-BA **Prodotto** Pitture monocomponenti ad alte prestazioni **Limiti UE 2010 gr/lt.** 140

C.O.V. sul tal quale gr/lt. 30 **% Diluizione per applicazione** 50 **C.O.V. pronto uso gr/lt. max** 20

Brillantezza n.c. gloss

Preparazione del Supporto Il supporto deve essere ben asciutto, pulito e spazzolato. Applicare 2 mani di pittura lavabile bianca o colorata e quindi VELOXAN.

Può essere applicato su intonaci minerali sia nuovi che vecchi.

Cicli Applicativi MODALITA' APPLICATIVE: Procedere con pennellate orizzontali, incrociate e circolari; oppure a colpi di spugna naturale leggermente imbevuta di prodotto.

Note: L'applicazione su intonaci nuovi il supporto deve essere asciutto e stabilizzato e applicato da almeno 28-30 giorni. Questa pittura non può essere miscelata con le idropitture tradizionali in quanto si alterano le qualità fisiche.

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori chiusi e sigillati -CONSEVARE a + 5°C/ 30°C -TEME IL GELO

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Data 05/09/2016

Aggiornamento FP