

Nome Commerciale Prodotto **VENEZIA KOMPATTO ELASTICO "GM"**

Classificazione Rivestimento a spessore per esterni ad effetto intonaco così da eliminare eventuali imperfezioni del supporto. CONTIENE FIBRE e ADDITIVO ALGASTOP.

Tipo di impiego Per la protezione e la decorazione di superfici esterne. Applicabile su intonaco civile, calcestruzzo, agglomerati in genere. IDEALE PER SISTEMA A CAPPOTTO e dove ci siano maggiori problemi di fessurazione. ADESIONE PER TRAZIONE DIRETTA=0,70MPA (EN1542:2000)
CRACK BRIDGING ABILITY (CBA) - CLASSE A3 0,90 mm (UNI EN 1062-7)

Colore bianco granulometria 1,2 mm.

Composizione chimica Copolimero acrilico-elastico in dispersione acquosa.

Peso Specifico 1,900-+ 0,050 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura 80000+/-10000 cps

Sistema di applicazione fratt. inox+spatola plastica

Diluizione pronto all'uso

Resa Media mq/ lt. per mano 2-2,4 kg/mq

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min. di applicazione** 5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
6	2+3 giorni	

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE	Ac-BA	Prodotto	Pitture per pareti esterne di supporto minerale	Limiti UE 2010 gr/lt.	40
-------------------------------	--------------	-----------------	--	------------------------------	-----------

C.O.V. sul tal quale gr/lt.	40	% Diluizione per applicazione	0	C.OV. pronto uso gr/lt. max	40
------------------------------------	-----------	--------------------------------------	----------	------------------------------------	-----------

Brillantezza opaco gloss

Preparazione del Supporto I muri devono essere puliti, privi di efflorescenze saline, umidità, vecchie pitture sfarinanti. Non applicare su prodotti alcalini se non dopo 3-4 settimane di stagionatura.

Applicare una mano di SPECIAL FIXATIVE su supporti vecchi o dove occorre. La particolare composizione granulometrica conferisce alla vista un effetto continuo e di facile applicabilità (soprattutto nella fase di rasatura finale).

Cicli Applicativi Per evitare differenze di tonalità causate dall'origine delle cariche in esso presenti utilizzare il medesimo lotto per la stessa parete. Terminare sempre su spigoli e marcapiani.

Note: PERMEABILITA' ALL'ACQUA (UNI EN 1062-3) BASSA W=0,06KG/M2H 0,5
PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO (UNI EN 150 7783 -2) MEDIA SD=0,70M CERTIFICATO
PROPRIETA' ANTIFUNGO-ANTIALGA (NORME DIN EN 15457-DIN EN 15458).

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori sigillati e a temperatura di + 5°C/ 35°C - TEME IL GELO

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.