

Nome Commerciale Prodotto **VERONA ROMANA BIANCO NATURALE**

Classificazione Rivestimento minerale base calce per la formazione di intonaci di finitura di spessore medio 2,0 mm-3,0mm

Tipo di impiego Per la protezione e la decorazione di superfici interne ed esterne. E' un intonaco minerale non filmogeno a struttura cristallina, di tessitura e composizione tali da renderlo molto traspirante e permeabile al vapore d'acqua e con assorbimento ridotto. Effetto estetico antichizzante.

Colore Bianco naturale

Composizione chimica Grassello di calce, marmi macinati e inerti.

Peso Specifico 1,800+/-0,050 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura Pastoso cps

Sistema di applicazione Frattazzo inox

Diluizione pronto all'uso

Resa Media mq/ lt. per mano 1,7-2 kg/mq

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min.di applicazione** 5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
4-5	2-3 giorni	

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/1-BA **Prodotto** Pitture per effetti decorativi **Limiti UE 2010 gr/lt.** 200

C.O.V. sul tal quale gr/lt. 10 **% Diluizione per applicazione** 0 **C.OV. pronto uso gr/lt. max** 10

Brillantezza opaco gloss

Preparazione del Supporto I muri devono esser puliti, privi di efflorescenze saline, umidità, vecchie pitture sfarinanti. Non applicare su prodotti alcalini se non dopo 3-4 settimane di stagionatura.

Applicare solo su intonaco nuovo o non sfarinante. Inumidire con acqua prima della posa del prodotto. Pressare il prodotto una volta applicato e dare una seconda mano "bagnato su bagnato" compattando lo stesso per ottenere una superficie liscia.

Cicli Applicativi Per evitare differenze di tonalità causate dall'origine delle cariche in esso presenti utilizzare il medesimo lotto per la stessa parete. Terminare sempre su spigoli e marcapiani.

Note: Disponibile in secchi Saber da 24kg e colorato dopo valutazione sulla fattibilità della tinta. Pulire gli attrezzi con acqua. Non applicare in condizioni di vento.

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori sigillati a temperatura di 5-25°C. TEME IL GELO.

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.