

**DATI TECNICI**

| | |
|--------------------------------------|--|
| Classificazione | Stucco a base di grassello di calce stagionato e polveri di marmo micronizzate. Privo di sostanze organiche volatili (C.O.V.) |
| Tipo di impiego | Il prodotto è indicato come strato di finitura per la decorazione e la protezione di superfici interne di strutture storiche o moderne di particolare pregio. Tintoretto a spatola presenta una finitura ad effetto spatolato con toni chiaro-scuri e lucido-satinati. |
| Colore | Bianco |
| Finitura | Opaca |
| Composizione chimica | Grassello di calce a lunga stagionatura, polvere di marmo e inerti selezionati. |
| Peso specifico | 1,560 ± 0,050 kg/L |
| Sistema di applicazione | Taloscia - Spatola acciaio inox |
| Diluizione | Prodotto pronto all'uso |
| Resa media m ² /kg finito | 500 ÷ 700 gr/m ² a due mani |
| Essiccazione | Riferita ad una temperatura di 20° C con umidità del 60% fuori tatto: 2 ore in profondità: 48 - 72 ore sovraverniciabilità: 6 - 8 ore |
| Temperatura min. di applicazione | +5° C |
| Dir. 2004/42/CE | Cat. A/I - BA pitture per effetti decorativi, limite UE 2010 200 g/L |
| Contenuto C.O.V. | 20 g/L |

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Per supporti nuovi ad intonaco civile, gesso o cartongesso, perfettamente stabilizzati, applicare una mano a pennello di fissativo acrilico Special Fixative e quindi una mano a rullo di fondo riempitivo uniformante Das.

Per supporti vecchi spazzolare accuratamente il supporto, togliere tutte le parti friabili o sfaldanti, ripristinando le parti mancanti con stucco, applicare una mano a pennello di fissativo acrilico Special Fixative e quindi una mano a rullo di fondo riempitivo uniformante Das.

CICLI APPLICATIVI

A superficie perfettamente preparata, applicare una mano di Tintoretto a spatola con taloscia inox coprendo uniformemente la superficie. Applicare quindi una o due mani di finitura con taloscia o spatola inox a seconda dell'effetto spatolato desiderato.

A prodotto asciutto, ma non ancora secco, passare sulla superficie con taloscia inox pulita, esercitando una leggera pressione, fino ad ottenere la lucidità desiderata.

Disponibile in confezioni da 5 e 24 kg.
Conservare a temperatura di 5÷35° C. Teme il gelo.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

